Pararoof Super

DESCRIPTION

PARAROOF SUPER est un enduit élastomérique semi-liquide à base de dispersion acrylique à haute performance pour rendre étanche les toitures horizontales ou en pente, murs et plaques ondulées…

APPLICATIONS

Sur des surfaces sèches et propres à une température de 5°C à 35°C**.**
Le **PRIMER PARAROOF** est recommandé sur une surface poreuse.
Le **PARAROOF SUPER** doit sécher à l'abri de la pluie**.**

MODE D'EMPLOI

La surface doit d'abord être nettoyée à l'aide de **PARAROOF CLEANER** (voir fiche technique). Après avoir laissé le produit s'imprégner durant 1 à 2 jours, la surface doit être nettoyée à haute pression. Après le séchage, appliquer **PARAROOF PRIMER** (voir fiche technique). Environ deux heures plus tard, **PARAROOF SUPER** peut être appliqué en une couche à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

COULEURS

Gris ardoise. Autres couleurs sont disponibles sur demande

CONSERVATION

Au moins 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. A préserver du gel.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 1- 5 - 10 - 25 KG

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec de l'eau.

CONSOMMATION

Pour épaisseur final approx. 0,5 mm : 1 kg/m²

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Pararoof Super

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Brookfield viscosité (20 Vpm)		Environ 30.000 mPa.s
Absorption d'eau aprés	*1 jour de séchage*	9,6%
	3 jours	7,0%
	5 jours	6,0%
	14 jours	5,0%
	28 jours	2,5%
	42 jours	1,2%
Dureté Shore A		51
Allongement à la rupture		250% à 20°C 42% à 60° 25% à –20°C
Résistance à la traction	*20°C*	1,64 N/mm²
	60°C	0,67 N/mm²
	-20°C	13,85 N/mm²
Résistance à la gelée		Pas d'endommagement après 25 cycles –30°C - +20°C
Température d'utilisation		5°C – 35°C

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.